

DUROSTICK DS POLYMER

Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
Χρώμα	32 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου
Ειδικό βάρος	1,30 ± 0,05 kg/l
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	Περίπου 20 λεπτά
Χρόνος τελικής ωρίμανσης	Μία-τρεις ημέρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +40 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +100 °C
Αντοχή σε εφελκυσμό	2,0 N/mm² κατά DIN 53504
Επιμήκυνση θραύσης	Περίπου 300% κατά DIN 53504

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	ΑΡΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ενδεικτικά η φύσιγγα καλύπτει	4x6mm	12,9
	6x6mm	8,6
	8x6mm	6,4
	12x8mm	3,2
	16x10mm	1,9
	20x12mm	1,3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 φύσιγγες των 261ml (340gr)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις, όμοιες των αρμόστοκων της Durostick. Παρέχει υψηλή συγκολλητική δύναμη με παράλληλη ελαστικότητα, αντοχή στις ακτίνες UV, την υγρασία, το όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Η τελική επιφάνειά του δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, δεν κιτρινίζει, είναι άφλεκτο, βάφεται, διατηρεί την αρχική του ελαστικότητα και προσφύεται ιδανικά σε **πορώδεις επιφάνειες** χωρίς αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Durostick DS Polymer προσφέρεται για πληθώρα εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.

- **Δάπεδα:** Αρμολόγηση της συμβολής σοβατεπί με πλακάκι δαπέδου (εικ.3).
- **Έπιπλα κουζίνας:** Στεγανοποίηση σε πάγκους κουζίνας και νεροχύτες.
- **Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:** Στήριξη πλαστικών, μεταλλικών καλωδίων, ηλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων (εικ.1).
- **Αλουμινοκατασκευές:** Στήριξη και στεγανοποίηση περιμετρικά σε κάσες από αλουμίνιο (εικ.2), ξύλο, PVC.
- **Καθρέπτες:** Στήριξη επαργυρωμένων καθρεπτών.
- **Οικοδομικές εργασίες:** Σφράγιση και επισκευαστική συγκόλληση κάθε είδους μαρμάρου και πέτρας. Κατάλληλο για ελαστική σφράγιση αρμών σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σκυρόδεμα, σοβά καθώς

και πολυκαρμπονικά φύλλα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Τουλάχιστον η μία εκ των δύο προς συγκόλληση επιφανειών να είναι πορώδης.
- Δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, σφραγίσεις σε πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), τεφλόν και ενυδρεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνες και λάδια. Σαθρά σημεία αρμών απομακρύνονται με στοκαδόρο ή με ειδική σπάτουλα αφαίρεσης σφραγιστικών.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της Durostick και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Συνιστάται το βάθος του αρμού να προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους του.

Ρυθμίζεται με κορδόνι πλήρωσης αρμών Durostick DS-265, όπου αυτό κρίνεται 'τεχνικά' απαραίτητο. Η χρήση χαρτοταινίας στα όρια του αρμού διευκολύνει τη σωστή οριοθέτηση του σφραγιστικού, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή.

Η λείανση του αρμού επιτυγχάνεται εντός 20 λεπτών με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό. Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι.



ΕΙΚ. 1

32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ όμοιες των αρμόστοκων DUROSTICK

							
ΛΕΥΚΟ	ΜΠΕΖ	ΑΝΕΜΩΝΗ	ΜΠΑΧΑΜΑ	ΜΑΝΩΛΙΑ	ΡΟΔΑΚΙΝΙ	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΚΕΡΑΜΙΔΙ
							
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΣΟΚΟΛΑΤΙ	TERRACOTTA	ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	ΩΧΡΑ	ΚΙΤΡΙΝΟ	ΛΕΜΟΝΙ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
							
IVORY	ΤΑΜΠΑΚΟ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΙ	ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	ΜΑΥΡΟ
							
ΓΑΛΑΖΙΟ	ΜΕΝΤΑ	ΜΠΛΕ	ΑΙΓΑΙΟ	ΡΟΖ	ΒΙΟΛΕΤΙ	ΦΟΥΞΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 3